


Aus
Leidenschaft.
Ziegel.



www.klimabloc.at | www.redbloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc KB 20 VZ Plan

GRUNDDATEN

Artikelnummer		438
Format (W x L x H)	[mm]	200 x 400 x 249
Ziegelbedarf	[Stk./m ²]	10.00
Gewicht	[kg/Stk.]	15.9
Bedarf Dünnbettmörtel	[Säcke/m ²]	0.06
Bedarf Dry-Fix extra	[Dosen/m ²]	0.20
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm ²]	17.5
Dünnbettmörtel		
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m ²]	160
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm ²]	6.06
deklarierte Bruttorohichte	[kg/m ³]	800

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN

		Dünnbettmörtel
R-Wert unverputzt	[m ² K/W]	0.91
U-Wert unverputzt	[W/m ² K]	0.93
U-Wert verputzt *	[W/m ² K]	0.86
vermauert mit Dünnbettmörtel, beidseitig verputzt mit 1.5 cm Kalkgipsputz		
Lambda λ R	[W/mK]	0.22
Lambda λ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]	0.209
Gutachten		ON V31

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN

		Dünnbettmörtel
Schallschutz	[Rw]	49*
* Werksangabe		0
Gutachten		-

BRANDSCHUTZ

	alpha	br.seit. verp.	REI-Wert
	0.6	ja	REI 180

SONSTIGE WERTE

		Dünnbettmörtel
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m ³ K]	206.70
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[μ]	5/10

ERGÄNZUNGSFORMATE

-		
Artikelnummer	-	
Format D/L/H	- x - x -	[mm]
Stück/Palette	-	

LIEFERFORM

verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	60
Palettengewicht in kg	974

Version:
10.10.2017



VERPACKUNGSENTSORGUNG

Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082
-----------------	------------------------

Unsere klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.

Mit diesem Datenblatt verlieren all vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.