

Aus
Leidenschaft.
Ziegel.



www.klimabloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc

Rostabmauerungsstein 10/50/20

GRUNDDATEN			
Artikelnummer		075-1	
Format (W x L x H)	[mm]	100 x 500 x 200	
Ziegelbedarf	[Stk./m ²]	9,43	
Gewicht	[kg/Stk.]	8,6	
Mörtelbedarf	[Liter/m ²]	7,1	
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm ²]	-	
deklarierte Bruttorehdichte	[kg/m ³]	860	
		KZM	WDM
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m ²]	91	-
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm ²]	-	-

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN		KZM	WDM
R-Wert unverputzt	[m ² K/W]	-	-
U-Wert unverputzt	[W/m ² K]	-	-
U-Wert verputzt *	[W/m ² K]	-	-
-			
Lambda λ R	[W/mK]	-	-
Lambda λ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]		-
Gutachten		-	-

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN		KZM	WDM
Schallschutz	[Rw]	-	-
* Werksangabe		-	-
Gutachten		-	-
** Sonderaufbau:	-		

BRANDSCHUTZ	alpha	br.seit. verp.	REI Wert
	0,6	ja	REI 90

SONSTIGE WERTE		KZM	WDM
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m ³ K]	-	-
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand [μ]		5/10	

ERGÄNZUNGSFORMATE		
-		
Artikelnummer	-	
Format D/L/H	- x - x -	[mm]
Stück/Palette	-	

LIEFERFORM	
verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	100
Palettengewicht in kg	880

HINWEIS VERTRÄGLICHE PUTZE
Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind

VERPACKUNGSENTSORGUNG	
Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082

Version: 10.04.2025

Unsere Klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's. Mit diesem Datenblatt verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

