


Aus
Leidenschaft.
Ziegel.



www.klimabloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc

KB 25 VZ Säule PLAN

| GRUNDDATEN | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | | 437-1 |
| Format (W x L x H) | [mm] | 250 x 380 x 249 |
| Ziegelbedarf | [Stk./m ²] | 10,53 |
| Gewicht | [kg/Stk.] | 15,5 |
| Bedarf Dünnbettmörtel | [Säcke/m ²] | 0,07 |
| Bedarf Dry-Fix extra | [Dosen/m ²] | 0,20 |
| deklarierte Druckfestigkeit | [N/mm ²] | 12,5 |
| deklarierte Bruttorohichte | [kg/m ³] | 965 |
| | | DBM DF |
| Berechnungsgewicht ohne Verputz | [kg/m ²] | 164 |
| char. Mauerwerksdruckfestigkeit | [N/mm ²] | 0,00 0,00 |

| ERGÄNZUNGSFORMATE | | |
|-------------------|-----------|------|
| - | | |
| Artikelnummer | - | |
| Format D/L/H | - x - x - | [mm] |
| Stück/Palette | - | |

| WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN | | | DBM | DF |
|-----------------------------|----------------------|---|-----|----|
| R-Wert unverputzt | [m ² K/W] | - | - | - |
| U-Wert unverputzt | [W/m ² K] | - | - | - |
| U-Wert verputzt * | [W/m ² K] | - | - | - |
| - | | | | |
| Lambda λ R | [W/mK] | - | - | - |
| Lambda λ 10 trocken, Ziegel | [W/mK] | - | - | - |
| Gutachten | | | - | |

| LIEFERFORM | |
|------------------------------|-----|
| verpackt auf Mehrwegpaletten | |
| Hubwagen geeignet | |
| Stück/Palette | 60 |
| Palettengewicht in kg | 950 |

HINWEIS VERTRÄGLICHE PUTZE
Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind.

| SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN | | | DBM | DF |
|-------------------------|------|---|-----|----|
| Schallschutz | [Rw] | - | - | - |
| * Werksangabe | | - | - | - |
| Gutachten | | - | - | - |
| ** Sonderaufbau: | - | | | |

VERPACKUNGSENTSORGUNG
Bonus Holsystem Tel. +43 (5372) 61 082

Version: 10.04.2025

Unsere klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's. Mit diesem Datenblatt verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

| BRANDSCHUTZ | alpha | br.seit. verp. | REI-Wert |
|-------------------------------------|-------|----------------|----------|
| Dünnbettmörtel | 0.6 | ja | REI 90 |
| Dry Fix extra (beidseitig verputzt) | | | REI 90 |

| SONSTIGE WERTE | | Dünnbettmörtel |
|--|-----------------------|----------------|
| Wärmespeicherfähigkeit | [Wh/m ³ K] | - |
| Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand | [μ] | 5/10 |

