

Aus
Leidenschaft.
Ziegel.



www.klimabloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc U-Schale 25

GRUNDDATEN

Artikelnummer		032-1	
Format (W x L x H)	[mm]	250 x 250 x 238	
Ziegelbedarf	[Stk./m ²]	16,0	
Gewicht	[kg/Stk.]	7,8	
Mörtelbedarf	[Liter/m ²]	15	
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm ²]	-	
		KZM	WDM
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m ²]	146	-
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm ²]	0,00	-
deklarierte Brutorohdichte	[kg/m ³]	525	-

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN

		KZM	WDM
R-Wert unverputzt	[m ² K/W]	-	-
U-Wert unverputzt	[W/m ² K]	-	-
U-Wert verputzt *	[W/m ² K]	-	-
-			
Lambda λ R	[W/mK]	-	-
Lambda λ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]	-	-
Gutachten			-

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN

		KZM	WDM
Schallschutz	[Rw]	-	-
* Werksangabe		-	-
Gutachten			-

BRANDSCHUTZ

	alpha	br.seit. verp.	REI Wert
	0,6	ja	REI 90

SONSTIGE WERTE

		KZM	WDM
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m ³ K]	-	-
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[μ]		5/10

Mit diesem Datenblatt verlieren all vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

ERGÄNZUNGSFORMATE

-	
Artikelnummer	-
Format D/L/H	- [mm]
Stück/Palette	-

LIEFERFORM

verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	64
Palettengewicht in kg	519,2

HINWEIS VERTRÄGLICHE PUTZE

Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind

VERPACKUNGSENTSORGUNG

Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082
Version:	31.08.2023

Unsere Klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.

 **klimabloc**[®]
ziegelwerk pichler wels