

Aus
Leidenschaft.
Ziegel.



www.klimabloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc

ZWZ 12 VZ PLAN

GRUNDDATEN		
Artikelnummer		455-1
Format (W x L x H)	[mm]	120 x 500 x 249
Ziegelbedarf	[Stk./m ²]	8,00
Gewicht	[kg/Stk.]	12,2
Bedarf Dünnbettmörtel	[Säcke/m ²]	0,04
Bedarf Dry-Fix extra	[Dosen/m ²]	0,08
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm ²]	5,0
		Dünnbettmörtel
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m ²]	98
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm ²]	-
deklarierte Bruttorohdichte	[kg/m ³]	815

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN		Dünnbettmörtel
R-Wert unverputzt	[m ² K/W]	96,00
U-Wert unverputzt	[W/m ² K]	1,65
U-Wert verputzt *	[W/m ² K]	1,46
-		
Lambda λ R	[W/mK]	0,345
Lambda λ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]	0,306
Gutachten		ÖN B3358

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN		DBM	DF
Schallschutz	[Rw]	42*	41*
* Werksangabe		-	-
Gutachten		-	-

BRANDSCHUTZ	alpha	br.seit. verp.	REI-Wert
	0	ja	E120

SONSTIGE WERTE		Dünnbettmörtel
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m ³ K]	211,47
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[μ]	5/10

ERGÄNZUNGSFORMATE		
-		
Artikelnummer	-	
Format D/L/H	- x - x -	[mm]
Stück/Palette	-	

LIEFERFORM	
verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	80
Palettengewicht in kg	996

HINWEIS VERTRÄGLICHE PUTZE
Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind.

VERPACKUNGSENTSORGUNG	
Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082
Version:	31.08.2023

Unsere klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.



Mit diesem Datenblatt verlieren all vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.