

Aus
Leidenschaft.
Ziegel.



www.klimabloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc

SSCH 25/50 VZ PLAN

GRUNDDATEN		
Artikelnummer		469-9
Format (W x L x H)	[mm]	250 x 500 x 249
Ziegelbedarf	[Stk./m ²]	7,97
Gewicht	[kg/Stk.]	20,5
Bedarf Dünnbettmörtel	[Säcke/m ²]	0,07
Bedarf Dry-Fix extra	[Dosen/m ²]	0,20
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm ²]	12,5
		Dünnbettmörtel
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m ²]	166
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm ²]	-
deklarierte Brutorohdichte	[kg/m ³]	660

ERGÄNZUNGSFORMATE		
-		
Artikelnummer	-	
Format D/L/H	- x - x -	[mm]
Stück/Palette	-	

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN		Dünnbettmörtel
R-Wert unverputzt	[m ² K/W]	0,00
U-Wert unverputzt	[W/m ² K]	0,00
U-Wert verputzt *	[W/m ² K]	0,00
mit 2 cm Leichtputz außen ($\lambda = 0,7$ W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen		
Lambda λ R	[W/mK]	0
Lambda λ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]	0
Gutachten		0

LIEFERFORM	
verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	30
Palettengewicht in kg	635

HINWEIS VERTRÄGLICHE PUTZE
Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind.

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN	DBM	DF
Schallschutz [Rw]	60*	60*
* Werksangabe	-	-
Gutachten	-	-

VERPACKUNGSENTSORGUNG	
Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082
Version:	15.07.2021

BRANDSCHUTZ	alpha	br.seit. verp.	REI-Wert
	0,6463125	BTZ-0029	0,08

Unsere klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.

SONSTIGE WERTE		Dünnbettmörtel
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m ³ K]	169,88
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[μ]	5/10



Mit diesem Datenblatt verlieren all vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.