

Aus
Leidenschaft.
Ziegel.



www.klimabloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc
KB 17 VZ

GRUNDDATEN			
Artikelnummer		050-1A	
Format (W x L x H)	[mm]	170 x 500 x 238	
Ziegelbedarf	[Stk./m ²]	8,0	
Gewicht	[kg/Stk.]	17,9	
Mörtelbedarf	[Liter/m ²]	10	
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm ²]	15,0	
		KZM	WDM
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m ²]	158	99
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm ²]	5,63	0,00
deklarierte Bruttorohichte	[kg/m ³]	885	830

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN			
R-Wert unverputzt	[m ² K/W]	0,71	0,49
U-Wert unverputzt	[W/m ² K]	-	-
U-Wert verputzt *	[W/m ² K]	-	-
-			
Lambda λ R	[W/mK]	0,24	0,246
Lambda λ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]		0,232
Gutachten		ON V31	ON V31

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN			
Schallschutz	[Rw]	42*	42*
* Werksangabe		-	-
Gutachten		-	-

BRANDSCHUTZ			
	alpha	br.seit. verp.	REI Wert
	0.6	ja	REI 180

SONSTIGE WERTE			
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m ³ K]	219,01	206,27
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[μ]		5/10

Mit diesem Datenblatt verlieren all vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

ERGÄNZUNGSFORMATE			
-			
Artikelnummer		-	
Format D/L/H		- x - x -	[mm]
Stück/Palette		-	

LIEFERFORM	
verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	56
Palettengewicht in kg	1022

HINWEIS VERTRÄGLICHE PUTZE	
Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind	

VERPACKUNGSENTSORGUNG	
Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082

Version:	16.07.2020
----------	------------

Unsere Klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.

 **klimabloc**[®]
ziegelwerk pichler wels