


Aus
Leidenschaft.
Ziegel.



www.klimabloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc

KB 25 VZ PLAN

GRUNDDATEN		
Artikelnummer		435
Format (W x L x H)	[mm]	250 x 380 x 249
Ziegelbedarf	[Stk./m ²]	10,53
Gewicht	[kg/Stk.]	16,9
Bedarf Dünnbettmörtel	[Säcke/m ²]	0,07
Bedarf Dry-Fix extra	[Dosen/m ²]	0,20
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm ²]	17,5
Dünnbettmörtel		
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m ²]	179
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm ²]	-
deklarierte Bruttoerdichte	[kg/m ³]	716

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN		Dünnbettmörtel
R-Wert unverputzt	[m ² K/W]	1,25
U-Wert unverputzt	[W/m ² K]	0,70
U-Wert verputzt *	[W/m ² K]	0,67
mit 2 cm Leichtputz außen ($\lambda = 0,7$ W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen		
Lambda λ R	[W/mK]	0,2
Lambda λ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]	0,192
Gutachten		19752A2009

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN		DBM	DF
Schallschutz	[Rw]	44	44
* Werksangabe		-	BTI
Gutachten		-	19-0011L

BRANDSCHUTZ		alpha	br.seit. verp.	REI-Wert
		0,9048375	BTZ-0029	0,08

SONSTIGE WERTE		Dünnbettmörtel
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m ³ K]	185,01
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[μ]	5/10

ERGÄNZUNGSFORMATE		
-		
Artikelnummer	-	
Format D/L/H	- x - x -	[mm]
Stück/Palette	-	

LIEFERFORM	
verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	60
Palettgewicht in kg	1034

HINWEIS VERTRÄGLICHE PUTZE	
Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind.	

VERPACKUNGSENTSORGUNG	
Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082
Version:	16.07.2020

Unsere klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.

