


Aus
Leidenschaft.
Ziegel.



www.klimabloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc

KB 38 VZ S PLAN

GRUNDDATEN		
Artikelnummer		415
Format (W x L x H)	[mm]	380 x 250 x 249
Ziegelbedarf	[Stk./m ²]	16,00
Gewicht	[kg/Stk.]	16,3
Bedarf Dünnbettmörtel	[Säcke/m ²]	0,11
Bedarf Dry-Fix extra	[Dosen/m ²]	0,20
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm ²]	12,5
Dünnbettmörtel		
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m ²]	263
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm ²]	-
deklarierte Bruttorohichte	[kg/m ³]	688

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN		Dünnbettmörtel
R-Wert unverputzt	[m ² K/W]	3,36
U-Wert unverputzt	[W/m ² K]	0,28
U-Wert verputzt *	[W/m ² K]	0,21
mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern ($\lambda = 0,034$ W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen		
Lambda λ R	[W/mK]	0,113
Lambda λ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]	0,105
Gutachten		B21.12.064.02

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN		DBM	DF
Schallschutz	[Rw]	43	43
* Werksangabe		-	BTI
Gutachten		-	19-0014L

BRANDSCHUTZ		alpha	br.seit. verp.	REI-Wert
		0,6463125	BTZ-0029	0,08

SONSTIGE WERTE		Dünnbettmörtel
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m ³ K]	178,44
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[μ]	5/10

ERGÄNZUNGSFORMATE		
-		
Artikelnummer	-	
Format D/L/H	- x - x -	[mm]
Stück/Palette	-	

LIEFERFORM	
verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	60
Palettengewicht in kg	998

HINWEIS VERTRÄGLICHE PUTZE
Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind.

VERPACKUNGSENTSORGUNG	
Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082
Version:	16.07.2020

Unsere klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.

